



DAMERIUS GmbH & Co.

An der Hanfröste 4

86529 Schrobenhausen

SILIKON-GUMMISCHLAUCH	
Begriff und Aufbau	Isolierschlauch (gewebelos)
Technische Daten	
Rohmaterial	Silikon-Kautschuk
Wärmeklasse	H
Wärmebeständigkeit	200 °C Sonderausführung 250 °C
Kältebeständigkeit	- 60°C
Durchschlagspannung	abhängig von der Wandstärke (pro 0,1 mm ca. 1,0 kV)
Shore Härte	ca. 60
Lieferform	
Durchmesser	0,5 – 50,0 mm
Wandstärke	0,25 – 5,0 mm
Aufmachung	endlos in Ringen à 50/100 m oder in abgepassten Längen
Farbe	diverse Farben, Standardfarbe: transparent